



เชลล์ ฟลินท์โค้ท อะครีลิก ไพรม์เมอร์



ผลิตภัณฑ์รองพื้นคุณภาพสูง สำหรับงานกันรั่วกันซึม

Product Data Sheet

<p>รายละเอียดผลิตภัณฑ์</p>	<p>เชลล์ ฟลินท์โค้ท อะครีลิก ไพรม์เมอร์ ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำสำหรับทางรองพื้นในระบบกันรั่วกันซึม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิววัสดุเกือบทุกประเภท คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้งานได้ โดยไม่ต้องผสมตัวทำละลาย ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท • ใช้งานง่าย ทาได้ด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง • สูตรน้ำ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
<p>ลักษณะการใช้งาน</p>	<p>เชลล์ ฟลินท์โค้ท อะครีลิก ไพรม์เมอร์ ใช้งานได้กับพื้นผิวหลายประเภท โลหะ คอนกรีต กระจก ยางมะตอยที่ใช้ปูบนหลังคา แผ่นกระเบื้องใยหิน ไม้ ผิวยางมะตอย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผนัง กำแพง หลังคา ดาดฟ้า ระเบียง สำหรับทางรองพื้นงานระบบกันรั่วกันซึม Shell Flintkote BUR 7</p>
<p>การเตรียมสภาพพื้นผิว</p>	<p>พื้นผิวจะต้องทำความสะอาด ห่าง ปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่น และสิ่งสกปรก</p>
<p>อัตราการใช้งาน</p>	<p>0.15 ลิตร ต่อ ตารางเมตร</p>
<p>ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์</p>	<p>เชลล์ ฟลินท์โค้ท อะครีลิก ไพรม์เมอร์ ขนาดบรรจุ ถึง 18 ลิตร และ 200 ลิตร</p>
<p>ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย</p>	<p>ไม่ติดไฟ ไม่มีอันตรายในการใช้งานปกติ ล้างรอยเปื้อนบนผิวหนังเมื่อยังเปียกอยู่ด้วยน้ำ เมื่อแห้งตัวแล้ว ล้างด้วยน้ำยาล้างมือ ที่เหมาะสม ในกรณีที่เข้าตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที</p>
<p>การเก็บรักษา</p>	<p>ประมาณ 12 เดือน ภายในภาชนะที่ปิดสนิทและไม่รั่วซึม ควรเก็บรักษาในที่ร่ม อุณหภูมิทั่วไป 25-40 องศาเซลเซียส</p>
<p>การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์</p>	<p>เมื่อยังไม่แห้งตัว ทำความสะอาดด้วยน้ำ เมื่อแห้งตัวแล้วล้างด้วยน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันสน</p>

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Color	Light Gray
Solid Content	About 41% by weight
Specific Gravity	About 1.28
Viscosity	1400 cPs
Water Resistance	Excellent
Gas permeability	Excellent
Flammability	Non-Flammable
Coverage	0.15-0.2 litre/m ²
Drying Time	About 30 minutes at 20 °C and 40%RH

หมายเหตุ - เอกสารนี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ถูกต้องตามความเป็นจริงเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับประกันได้หากเกิดความเสียหายในกรณีที่น่าผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้นอกเหนือจากข้อแนะนำในสภาพที่บริษัทมิได้บ่งบอกไว้ในเอกสารนี้

↑ _____
